



# La marque de qualité pour l'artisan et l'industrie

Notre hotline de commande: +33 (0) 9.65.36.56.35

---

## 612 ALFA<sup>®</sup> Colle Mousse-PU WDVS / ITE

### Description du produit:

612 ALFA<sup>®</sup> Colle - Mousse-PU mono composant pour pistolet. Spécialement conçue pour la fixation des plaques EPS isolantes des surfaces extérieures d'un bâtiment et durcit au contact de l'humidité.

### Informations techniques:

Volume expansion:	43 - 47 L en expansion libre (800 ml)	
Densité brut:	12 - 16 kg / m <sup>3</sup>	
Température d'utilisation	min + 5°C à max 30°C sur la surface	
	20 - 25°C (l' aérosol)	
ne colle plus au bout de:	18°C, 60 % humidité rel. 5 - 10 mn.	
se coupe au bout de:	Diam. = 3 cm, 18°C, 60 % humid. rel. 5 à 10 mn.	
séchage complet	1,5 - 5 heures, dépend de la température et de l' humidité	
Résistance aux températures	- 40°C jusqu' à + 90°C	
<hr/>		
Stabilité:	max. -1%	
Absorption d'eau:	DIN 53428	max. 1 Vol %
Résistance à la compression:	DIN 53421	0,04 - 0,05 cm <sup>2</sup> MPa
Résistance à la traction:	DIN 53430	0,07 - 0,08 cm <sup>2</sup> MPa
Allongement de rupture:	DIN 53455	15 - 25 %
Conductivité thermique:	DIN 52612	0,029 W / (mK) à 20°C
Classement protection incendie:	DIN 4102-1	B1
Durée de stockage:	12 mois à partir de la date de production (+ 10°C - + 20°C)	

Pour garantir une fixation et isolation sûre, il est impératif de respecter strictement le mode d'emploi.



Distributeur exclusif pour pays Francophones

**Le Renard24 EURL**

36G, Impasse des Lilas | F- 67480 Neuhaeusel

Tél. +33 (0) 9.65.36.56.35 | Fax +33 (0) 3.66.72.82.05 | [www.alfa-direct.fr](http://www.alfa-direct.fr) | [contact@alfa-direct.fr](mailto:contact@alfa-direct.fr)

Les valeurs énoncés ci-dessous, représentent des valeurs moyennes, établis suite à de nombreux essais et n'engage en aucun cas notre responsabilité. En raison du nombre important de matériaux et des surfaces, nous vous conseillons vivement de faire vos propres essais.

Etat: 08-2014