



La marque de qualité pour l'artisan et l'industrie

Notre hotline de commande: +33 (0) 9.65.36.56.35

614 ALFA® Multi BLUE - colle pour briques 750ml

Description du produit:

614 ALFA® Multi BLUE - Colle Polyuréthane, mono-composant pour la construction de murs non porteurs à l'intérieur et à l'extérieur.

Informations techniques:

Densité brut:	12 - 15 kg / m ³	
Température d'utilisation:	min - 5°C - max. + 35°C sur la surface	
Température de la surface de pose:	min - 5°C - max. + 25°C (l'aérosol)	
Sec à cœur:	1,5 - 3h - dépend de la température et l'humidité de l'air	
Ne colle plus au bout de:	18°C, 60 % humidité réelle – 5 - 10 mn. 18°C	
Se coupe au bout de:	Diam. = 3 cm, 18°C, 60 % humid.rel. 20 - 25 mn.	
Résistance aux températures	- 40°C jusqu' à + 90°C	
Imperméabilité à l'eau:	DIN 53428	max. 1 Vol %
Force de l'arrachage/traction:	ISO 527-1	0,35 à 0,40 MPa
Force de cisaillement:	DIN 12090	0,30 à 0,35 MPa
Force de fixation sur:	Béton:	0,32 à 0,34 MPa
Force de fixation sur:	Tuiles:	0,30 à 0,32 MPa
Isolation Thermique:	DIN 52612	0,036 W / (mK) par + 20°C
Classement protection feu:	EN 13501-1	E
Température de stockage:	10°C - 20°C	
Durée de stockage :	12 mois à partir de la date de production (+10°C - +20°C)	

Pour garantir une fixation et isolation sûre, il est impératif de respecter strictement le mode d'emploi.



Distributeur exclusif pour pays Francophones

Le Renard24 EURL

36G, Impasse des Lilas | F- 67480 Neuhaeusel

Tél. +33 (0) 9.65.36.56.35 | Fax +33 (0) 3.66.72.82.05 | www.alfa-direct.fr | contact@alfa-direct.fr

Les valeurs énoncés ci-dessous, représentent des valeurs moyennes, établis suite à de nombreux essais et n'engage en aucun cas notre responsabilité. En raison du nombre important de matériaux et des surfaces, nous vous conseillons vivement de faire vos propres essais.

Etat: 08-2014